

## INFORMACION TECNICA

**BASE:** 2930

**PART.ARAN.UNICOLOR:** 54.07.52.00.00.

**PART.ARAN.ESTAMPADO:** 54.07.52.00.00.

**TEJIDO:** PLANO

**ANCHO:** 152.00 +/- 2 cm ASTM D3774

**ANCHO CORTABLE:** 149.00 +/- 3 cm

ASTM D3774

**PESO:**(MASA/UNIDAD DE AREA) 84.00

+/- 4 g/m2 ASTM D3776

**COMPOSICION:** 100 % POLYESTER

**PRUEBAS DE RESISTENCIA**

**1.RASGADO**

**URDIMBRE:** 19.00 MINIMO N ASTM

D2261

**TRAMA:** 9.00 MINIMO N ASTM D2261

## USOS

- \* Banderas Publicitarias
- \* Banderines
- \* Pendones (usos secundarios)

## BENEFICIOS

- ∴ Elegancia e impacto en la comunicación de las marcas de sus clientes.
- ∴ Mínima tendencia al entorchamiento.
- ∴ Permite visualizar la impresión por las dos caras del material, gracias a su traslucidez.
- ∴ Alta resistencia a la fricción al doblar, enrollar o transportar.
- ∴ Caída sin memoria de enrollado.
- ∴ Acabado semimate (sin reflejos o brillos).
- ∴ Menor peso lo cual facilita el transporte.
- ∴ Ideal Para Publicidad interior y exterior

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- ∴ Manipule la tela con guantes para evitar las huellas.
- ∴ Para protegerla de rasguños y maltrato asegúrese de manipularla con cuidado durante su uso y almacenamiento.
- ∴ Siempre almacene nuevamente la tela en la bolsa plástica y la caja, esto garantiza el buen estado del textil para usos futuros. Nunca apoye el material en las puntas, siempre almacenar de forma horizontal.
- ∴ Para su limpieza puede utilizar detergente asegurándose de retirado completamente para que los residuos no deterioren el recubrimiento.
- ∴ Recomendamos ensayar el producto haciendo una impresión para asegurar que el resultado final satisfaga sus expectativas.
- ∴ No frotar o restregar con ningún tipo de cepillo y liquido, ya que puede alterar el recubrimiento de impresión y así afectar su desempeño.

\*ASTM: American Society For Testing and Materials

\*\*AATCC: American Assotiation of Textile Chemists and Colorist